

ARAŞTIRMA

Amalgam yüzeyine uygulanan farklı yüzey işlemlerinin ve farklı adeziv sistemlerinin ortodontik amaçlı molar tüplerin bağlanma dayanımları üzerine etkilerinin değerlendirilmesi

Ahmet Ertan Soğancı^a, Said Karabekiroğlu^b, Zeliha Bektaş^a, Merve Gürses^b, Nimet Ünlü^v

Selcuk Dent J, 2017; 4: 134-138 ([Doi: 10.15311/selcukdentj.297907](https://doi.org/10.15311/selcukdentj.297907))

Başvuru Tarihi: 17 Mart 2017

Yayın Kabul Tarihi: 17 Kasım 2017

ÖZ

Amalgam yüzeyine uygulanan farklı yüzey işlemlerinin ve farklı adeziv sistemlerinin ortodontik amaçlı molar tüplerin bağlanma dayanımları üzerine etkilerinin değerlendirilmesi

Amaç: Bu araştırmanın amacı, kumlama, elmas frez ve Er-YAG lazer ile pürüzlendirilmiş farklı amalgam yüzeylerine farklı yapıştırma sistemleri ile yapıştırılmış ortodontik molar tüplerin bağlanma dayanımlarının karşılaştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntemler: Kendiliğinden sertleşen akrilik ile imal edilen 60 kalıpta molar tüpler için standart boşluklar hazırlanıp, amalgam ile dolduruldu. Numuneler, rastgele yüzey pürüzlendirmesi için 20 örneken oluşan 3 gruba ayrıldı ve ayrıca 2 farklı yapıştırıcıya göre 2 alt gruba bölündü. 1. Grupta örnek yüzeyleri elmas frezle, 2. grupta aliminyum oksit tozu ile 3. grupta ise Er-YAG lazer ünitesi ile pürüzlendirildi. Molar tüplerinin bütün gruplardaki amalgam yüzeylerine bağlanması için 2 farklı yapıştırma sistemi uygulandı. Universal test makinesi kullanılarak makaslama kuvveti uygulandı. Molar tüplerinin örneklerden söküldüğü andaki kuvvetler kaydedildi.

Bulgular: Ortodontik molar tüplerin, amalgam yüzeylerine bağlanma dayanımı değerleri karşılaştırıldığında farklı pürüzlendirme yöntemlerine ve 2 farklı yapıştırma sistemine göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı.

Sonuç: Amalgam yüzeyindeki tüm yüzey pürüzlendirme işlemlerinin, bu çalışmada kullanılan 2 farklı yapıştırma sistemi ile yapıştırılan ortodontik molar tüplerin, tüm gruplarda benzer bağlanma dayanımına sahip olduğu saptanmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Adheziv sistemler, amalgam, bağlanma dayanımı, Er-YAG lazer, Ortodonti

ABSTRACT

Evaluation of bond strength of orthodontic molar tubes bonded to amalgam with different surface treatment procedures and different adhesive systems

Background: The aim of this study is to investigate the shear bonding strength of orthodontic molar tubes bonded to the different amalgam surfaces, roughened by sandblasting, diamond bur and Er-YAG laser with different adhesive systems.

Methods: 60 acrylic molds were fabricated with self-cure resin. In acrylic molds, standard cavities were prepared for molar tubes and amalgam was condensed into the cavities. The specimens were randomly divided into 3 groups of 20 pieces for surface roughening, and divided to 2 subgroups according to 2 different bonding adhesives. In group 1 surfaces were roughened with a diamond bur, in group 2 surfaces were sandblasted, in group 3 Er-YAG laser unit was used for surface treatment. 2 different adhesive systems were applied for bonding of molar tubes to the all groups of amalgam surfaces. Debonding was performed with a shearing force using universal testing machine.

Results: No statistically significant difference was determined between adhesive strength and roughening parameters on bonding strength values of orthodontic molar tubes to amalgam surfaces.

Conclusion: It was determined that all surface roughening procedures on the amalgam surface and 2 different adhesive systems used in this study have similar bonding strength in the bonding of orthodontic molar tubes to the all groups.

KEYWORDS

Adhesive systems, amalgam, bond strength, Er-YAG laser, orthodontics

Daimi birinci molar dişler, ağız ortamına ilk süren dişlerdendir ve hem karma hem de daimi dentisyon için büyük öneme sahiptirler. Bu dönemde, tam olarak ağız sağlığı bilinci gelişmemiş çocukların bu dişlerin bakımı ihmal edildiğinde erken kayıplar veya dişin büyük bir kısmını içeren restorasyonlar kaçınılmaz olur. Bu dişlerin restorasyonlarında, klinik kullanım kolaylığı, aşınma

dayanımının yüksek oluşu, mikro sızıntı riskini azaltması, çığneme kuvvetlerine karşı dayanıklı olması ve rahat ulaşılabilmesi gibi nedenlerle geçmişte sıkılıkla ve hala günümüzde amalgam dolgu materyali tercih edilmektedir.²

^a Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı, Konya

^b Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Konya

^v Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Konya

Genç yetişkin ortodonti hastalarının bir kısmında posterior dişlerinin bukkal yüzeylerinde amalgam restorasyonlar mevcuttur.¹³ Ortodontik braketlerin restorasyon materyalleri ile bağlantısı mineye bağlantısına göre oldukça düşüktür. Ortodontik tedavi gören yetişkin hastaların sayısının giderek artması göz önüne alındığında, ortodontik braketlerin amalgama bağlanması klinik açıdan oldukça önem arz etmektedir.² Bu klinik problem nedeniyle amalgam ve braket bağlantısı ile ilgili araştırmalar yapılmış ve bu araştırmaların sonucunda amalgam bağlantısının geliştirilmesi için farklı prosedürlere ihtiyaç olduğu bildirilmiştir.⁶ Farklı adeziv sistemler kullanılarak uygulanan, elmas frezle pürüzlendirme ve kumlama gibi mekanik yüzey işlem prosedürlerinin etkili bağlantının gerçekleştirilemesine olumlu katkı sağlayabileceği bazı literatürlerde rapor edilmiştir.^{2, 10, 13}

Son zamanlarda Er-YAG lazer sistemleri de diş hekimliğinde yüzey işlemleri için yeni bir yöntem olarak büyük ilgi çekmektedir. Daha önceki çalışmalarında Er, Cr-YSGG lazer ve asitleme işlemi ile pürüzlendirilen mine-dentin yüzeyleri karşılaştırılmıştır.^{7, 11} Restoratif materyal üzerindeki etkileri tam olarak bilinmemesine rağmen sulu veya susuz kullanılan Er-YAG lazerlerin amalgam üzerinde ablasyon ile 100 μm çapında kraterler oluşturduğu gözlenmiştir. Bu oluşan girintili-çıkıntılı yüzey sayesinde ortodontik braketlerin amalgam yüzeylerine bağlanma direncinin olumlu etkileneceği düşünülmektedir.^{9, 3}

Bu *in vitro* çalışmanın amacı, kumlama, elmas frez ve Er-YAG lazer ile pürüzlendirilen amalgam yüzeylerine farklı adeziv sistemler kullanılarak yapıştırılan ortodontik molar tüplerin amalgam yüzeye bağlanma dayanımını incelemek ve klinike amalgam yüzeye en etkili bağlanma dayanımı sergileyebilecek seçeneği tespit edebilmektir.

GEREÇ VE YÖNTEM

Bu çalışma için her biri 5 cm uzunluğunda ve 2,5 cm çapında olan plastik kalıplar hazırlandı ve bu kalıplara otopolimerizan akrilik(Self Curing, Vortex, Netherland) yerleştirilerek 60 adet akrilik kalıp elde edildi. Akrilik kalıplar üzerinde, boyutları 0.5mmX0.6 mm olan köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen kaviteler açılarak, molar tüplerin bağlanacağı bu kavitelere, Gama 2 fazı içermeyen gümüş amalgam materyali(GK-110 AT & M BiomaterialsCo. Ltd.) ile restorasyonlar yapıldı. El aletleriyle cilalama işlemi tamamlanan örnekler, distile su içerisinde, oda sıcaklığında 24 saat bekletildi. Daha sonra gri ve yeşil renkli amalgam polisaj frezleri(Politip-F, Politip-P, Ivoclar, Vivadent, Liechtenstein) ile bitim ve polisaj işlemi uygulandı. Örnekler kullanılan pürüzlendirme yöntemine göre her grupta 20 adet örnek olmak üzere 3 gruba ayrıldı; bu 3 gruptaki örnekler, uygulanacak 2 farklı adeziv sistemine göre 2 alt gruba ayrıldı.

Amalgam yüzey işlemleri

Çalışmada, amalgam yüzeylerine ortodontik molar tüplerin bağlanma dayanımını artırmak için 3 farklı yüzey düzenleme metodu kullanıldı:

(1) Elmas frezle pürüzlendirme: 20 adet amalgam örneğin adeziv rezin uygulanacak olan yüzeyi klinik uygulamada yapıldığı şekilde elmas silindirik frez (yeşil kuşak No:12C, SWS Dental, Türkiye) kullanılarak su soğutması altında 3 sn süreyle pürüzlendirildi. Her 5 örnekten sonra kullanılan frez değiştirildi.

(2) Kumlama (Al₂O₃ tozları ile): Amalgam yüzeyleri 50 mikron(μ) boyutundaki aliminyum oksit partikülleri ile 4,1 bar basınç altında 10 mm mesafeden 3 sn süre ile kumlandı (Microblaster, Dento-prep, DentolMicroblaster, Denmark).

(3) Lazer ile pürüzlendirme(Er-YAG Fotona LightWalker, Model M021-5 AF/1, Slovenia): Bu lazer sistemi 2.78 μm dalga boyunda, 140-200 μs lik periyotlarla vuruş yapan fotonlar yaymaktadır. Bu cihazın çıkış gücü 0 ile 6W arasında değişim göstermektedir. 1W lazer gücü (%20 airlevel, %10 waterlevel) yapılan bir pilot çalışmada optimum olarak belirlendi. Çapı 0.282 mm² olan işin huzmesi SSP (supershorthpulse) modunda, işin yüzeye dik gelecek şekilde yaklaşık 1mm uzaklıkta 5 sn boyunca amalgam yüzeylere uygulandı.

Adeziv sistemlerin uygulanışı

Pürüzlendirme işlemleri tamamlanan amalgam yüzeylerine 2 farklı tip adeziv sistem (Transbond XT ve Clearfil Universal Bond) üretici firmanın talimatları doğrultusunda uygulandı. Tek tip ortodontik kompozit rezin materyal, (Transbond XT, ortodontik kompozit rezin, 3M Unitek, Monrovia, CA, ABD) kullanılarak paslanmaz çelik molar tüpler (American Orthodontics WI, ABD) amalgam restorasyonlar üzerine yerleştirildi.

(1-a, 2-a, 3-a); 3 farklı metotla pürüzlendirilen 30 amalgam örneği hava-su spreyi ile kurutuldu. Transbond XT bonding ajani, (3M Unitek, Monrovia, CA, ABD) hazırlanmış amalgam yüzeyine ince bir tabaka halinde uygulandı ve 10 saniye boyunca LED ışık cihazı (Hilux LEDMAX4, Benlioğlu Dental, Ankara, Türkiye) kullanılarak polimerize edildi. Cihazın ışık yoğunluğu her 10 dakikada bir ölçülerek daima aynı şiddette güç kullanımı sağlandı. Polimerizasyon işlemi boyunca cihazın ürettiği güç hiçbir zaman 400 mW/cm²'nın altına inmedi.

(1-b, 2-b, 3-b); ilk gruptaki gibi 3 farklı metot ile pürüzlendirilen 30 amalgam örneği hava-su spreyi ile kurutuldu. Clearfil Universal Bond kitinin ilk olarak Alloyprimeri (Clearfil Universal Bond,

Kuraray) hazırllanmış amalgam yüzeyine ince bir tabaka halinde 5 saniye uygulandı. Ardından Clearfil Universal Bond'un adeziv rezini ince bir tabaka halinde primer uygulanmış amalgam yüzeyine uygulanarak 5 saniye boyunca LED ışık cihazı (Hilux LEDMAX4, Benlioğlu Dental, Ankara, Türkiye) kullanılarak polimerize edildi.

Transbond XT, ortodontik kompozit rezin(adeziv pasta) ise bütün amalgam grupların yüzeyine yapıştırılacak olan molar tüplerin zeminine yerleştirildi. Daha sonra molar tüpler, amalgam yüzeyinde uygun pozisyonu getirilerek hafifçe bastırıldı ve molar tüpün etrafına taşan artıkompozit rezin keskin bir küret yardımıyla temizlendi. Kompozit, 20 saniye insizal yönden ve 20 saniye gingival yönden olmak üzere toplam 40 snLED ışık cihazı ile polimerize edildi.

Dijital kumpas yardımıyla (Masel Orthodontics, 2701 Bartram Road, Bristol, PA, ABD) braketlerin yüzey alanları hesaplandı. Hazırlanan örnekler 48 saat boyunca % 100 nemli ortamda 37 °C'deki etüvde bekletildikten sonra Micro 500Universal Test Cihazına (TestomericCo Ltd., U.K.) bağlandı ve örnekler 1 mm/dk'lık hız ile makaslama kuvvetleri uygulanarak kırıldı. Kırılma esnasında oluşan makaslama kuvvetleri, Newton olarak ölçüldü. Bağlanma alanı tespit edildikten sonra veriler megapaskala (MPa) dönüştürülerek, bağlanma dayanım değerleri hesaplandı

Molar tüpler amalgam yüzeylerinden koptuktan sonra örneklerin yüzeyi 20x büyütme değerine sahip Stereomikroskop(Discovery V8 Stereo, Carl Zeiss Micro Imaging GmbH, Göttingen, Almanya) yardımıyla incelendi. Amalgam yüzeylerin üzerinde kalan artıkompozit, Årtun ve Bergland tarafından tanımlanan "Artıkompozit Endeksi" (AAE) (Adhesive Remnant Index=ARI) kullanılarak sınıflandırıldı.

Skor 0: Diş yüzeyinde hiç adeziv kalmamıştır (<10%),

Skor 1: Diş yüzeyinde %50'dendaha az adeziv kalmıştır. Karma kopma oluşmuştur.

Skor 2: Diş yüzeyinde %50'den daha fazla adeziv kalmıştır.

Skor 3: Tüm adeziv diş yüzeyinde kalmıştır (>90%)

Elde edilen veriler simetrik dağılım gösterdiği için gruplar arasındaki fark, One way ANOVA ve bunu takiben Tukey HSD post-hoc testleri ile incelenmiştir (SPSS 17.0 for Windows).

BULGULAR

Gruplara ait ortalama bağlanma dayanım değerleri **Tablo 1**'de sunulmuştur. Örneklerden elde edilen bağlanma dayanım değerleri arasında yapılan istatistik analiz sonuçlarına göre; amalgam yüzeylerine ortodontik molar tüplerin bağlanması dayanım değerleri üzerine adeziv tipinin ve pürüzlendirme parametrelerinin istatistiksel olarak anlamlı bir etkileri bulunamamıştır ($p>0,05$). Adeziv tipinden bağımsız olarak lazer gruplarında en yüksek bağlanma dayanım değerleri elde edilmiş olmasına rağmen, bu değerler ile frez ve kumlama yöntemlerinde elde edilen değerler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir ($p>0,05$).

Tablo 1.

Grupların bağlanma dayanım değerlerinin ortalama ve standart sapmaları

Adezivler	Pürüzlendirme tipi	Mean (MPa)	S.D.	ANOVA	Tukey
Transbond XT	Frez	5.86	1.24	$p>0.05$	A
	Kumlama	6.35	1.40		A
	Lazer	7.30	1.65		A
Clearfil Universal Bond	Frez	5.48	1.09		A
	Kumlama	5.95	1.66		A
	Lazer	6.50	1.80		A

Not: Aynı harf gruplar arasında istatistiksel bir farkın olmadığını göstermektedir.

Tüm gruplara ait kırılma skorları **Tablo 2**'de verilmiştir. Mikroskop altında yapılan incelemelere göre örneklerdeki kırılmaların daha çok amalgam ve adeziv arasında gerçekleştiği görülmüştür.

Tablo 2.

Gruplara ait kırılma başarısızlıklarının ARI skorlamalarına göre sonuçları

Adezivler	Pürüzlendirme	0	1	2	3
Transbond XT	Frez	10	0	0	0
	Kumlama	10	0	0	0
	Lazer	9	1	0	0
Clearfil	Frez	10	0	0	0
	Kumlama	10	0	0	0
	Lazer	10	0	0	0

TARTIŞMA

Bu çalışmanın amacı, klinikte zaman zaman karşılaşılan molar dişlerdeki bukkal yüzeyleri kaplayan büyük amalgam dolgulu yüzeylere ortodontik amaçlı aparatların en iyi şekilde bağlantısını sağlayacak yüzey hazırlama metodunu ve uygun adeziv materyalini belirlemektir. Bu amaçla yapılmış olan araştırmamızda test edilen tüm yüzey hazırlama yöntemlerinin, iki farklı tip adeziv sistemi ile yapılan bağlanma dayanımı değerlerinin karşılaştırmasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı gözlenmiştir. Lazer ile yapılan yüzey pürüzlendirme prosedürü diğer iki gruptan daha yüksek değerler göstermiş olmasına rağmen bu değerler istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre amalgam yüzeylerinde frez ile oluşturulan pürüzlendirme metodunun klinikte hem uygulanışı kolay ve ucuz bir yöntem olması, hem de ortodontik molar tüplerin bu yüzeylere klinik olarak yeterli bağlanma dayanımına sahip olması açısından uygun bir yöntem olduğu görülmektedir.

Günümüzde braketlerin mine yüzeylerine bağlanma gücünü artırmak için farklı yüzey hazırlama teknikleri (mekanik, kimyasal) ya da farklı adeziv sistemlerle yapılan çeşitli çalışmalarla olumlu sonuçlar elde edildiği görülmüştür.⁸

Ortodontik klinik uygulamalarda posterior bölgede ulaşılması zor olan aynı zamanda restorasyonlu (kompozit, cam ionomer veya amalgam) bukkal yüzeyleri bulunan molar dişlere tüplerin bağlanmasıyla ilgili ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunları çözmek amacıyla literatürde, kompozit ya da amalgam yüzeylere ortodontik braketlerinin bağlanması üzerine farklı yüzey uygulamalarının, farklı yapıştırıcı simanların ve adeziv sistemlerin etkinliği ile ilgili bazı çalışma sonuçları bulunmaktadır.^{10, 6, 8, 4}

Erdemir ve ark. (2005) amalgamın tamirinde farklı adezivlerin başarısını araştırmışlar ve iki basamaklı self-etch adezivlerin daha başarılı bağlanma dayanımı sergilediğini rapor etmişlerdir.⁵ Bizim çalışmamızda biri geleneksel ortodontik adeziv sistem olan Transbond XT ve diğer ise dual-cure amalgabond adeziv sistem olan Clearfil Universal bond olmak üzere iki farklı adeziv sistem kullanıldı. Çalışmanın sonucunda adeziv sistemlerin farklı yüzey uygulamaları arasında bağlanma dayanımları açısından benzer sonuçlar elde edildi. Bayram ve ark. (2011) bir çalışmalarında yaşlandırılmış kompozit yüzeylere uyguladıkları farklı yüzey düzenleyici uygulamaların, ortodontik braketlere bağlanma dayanımları üzerine etkilerini araştırmışlar ve bu çalışmanın sonucunda tüm yüzey düzenleyici uygulamaların klinik için yeterli ortodontik bağlanma dayanımı oluşturabileceğini bildirmiştir.¹ Yapılan bir çalışmada gümüşü amalgam yüzeyine deney grubu olarak kumlama ve Er,Cr:YSGG lazer uygulanmış, amalgam yüzeylerine hiç bir şey uygulanmayan bir grupta

kontrol grubu olarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre Er,Cr:YSGG lazerin braketlerin amalgam yüzeylere bağlantısını artırdığı rapor edilmiştir.⁸ Çalışmamızda amalgam yüzeylere uygulanan frez ile düzenleme, kumlama ve Er:YAG lazer uygulamaları arasında benzer bağlanma dayanım sonuçları elde edilmiştir. Diğer çalışmadan farklı olarak yaptığımız çalışmada Er:YAG lazer kullanılmıştır. Bu nedenle sonuçlardaki farklılığın da kullandığımız lazerden ve uygulama modlarındaki farklılıktan kaynaklandığı düşünülmektedir.

Germeç ve ark. (2009) amalgam yüzeylere ortodontik braketlerin bağlantısını, geleneksel ortodontik bonding sistem, bir amalgabond adeziv sistem ve ara bağlayıcı rezin olan üç farklı sistem kombinasyonlarının bağlanma dayanım değerlerini, kendi aralarında ve asitlenmiş mine yüzeyine uygulanan 2 farklı adeziv sistemin bağlanma dayanım değerleri ile karşılaştırmışlar, sonucunda asitlenmiş mine yüzeylerine uygulanan adeziv sistemlerin en yüksek bağlantı değerleri sağladığını gözlemlemişlerdir.⁶ Ayrıca yaptıkları çalışmada grupların kırılma başarısızlıklarını değerlendirmişler ve kırılma başarısızlıklarının adeziv ara yüzeylerden olduğunu saptamışlardır. Bizim çalışmamızda da benzer olarak bir geleneksel ortodontik adeziv sistem bir de amalgabond adeziv sistem kullanılmış ancak aralarında bütün yüzey uygulamaları için bağlanma dayanımı açısından herhangi bir farklılık saptanmamıştır. Ayrıca bizim çalışmamızda da grupların kırılma başarısızlıklarının adeziv ara yüzeylerden yüzeylerde bozulmaya neden olmayacağı şekilde olduğu gözlenmiştir.

SONUÇ

Bu çalışmanın limitasyonları dahilinde amalgam yüzeyine yapılan tüm mekanik düzenlemelerin ortodontik metal braket veya molar tüplerin bağlantısında klinik olarak benzer bağlanma dayanımı oluşturdukları ve kullanılan hem geleneksel ortodontik adeziv sistemin hem de amalgabond adeziv sistemin amalgam yüzeylere uygulanan tüm yüzey uygulamalarında bağlanma dayanımı açısından benzer sonuçlar oluşturduğu gözlenmiştir. Bu çalışmanın sınırlamaları yapılan amalgam yüzeylerin klinikte şartları tam sağlayamayan yaşlandırılmış amalgam yüzeyler olmamasıdır. Bu nedenle ileriki çalışmalarında farklı adeziv sistemlerin yaşlandırılmış amalgam yüzeylere yapıştırılan ortodontik braketler ve tüplerin bağlanma dayanımlarının da araştırılmasının gerektiğini düşünmektedir.

KAYNAKLAR

1. Bayram M, Yesilyurt C, Kusgöz A, Ulker M, Nur M. Shear bond strength of orthodontic brackets to aged resin composite surfaces: effect of surface conditioning. *Eur J Orthod* 2011; 3(2): 174-9.
2. Buyukyilmaz T, Zachrisson BU. Improved orthodontic bonding to silver amalgam. part 2. Lathe-cut, admixed, and spherical amalgams with different intermediate resins. *Angle Orthod* 1998; 68(4): 337-44.
3. Cernavin I, Hogan SP. The effects of the Nd:YAG laser on amalgam dental restorative material. *Aust Dent J* 1999; 44(2): 98-102.
4. Demirtas HK, Akin M, Ileri Z, Basciftci FA. Shear-bond-strength of orthodontic brackets to aged nano-hybrid composite-resin surfaces using different surface preparation. *Dent Mater J* 2015; 34(1): 86-90.
5. Erdemir A, Ünverdi A, Ari H, Belli S. Farklı Bonding Sistemlerin Kompozit Bezinin Amalgama Bağlanması Dayanımı Üzerine Etkisi. *Ondokuz Mayıs Univ. Diş Hekim Fak Derg* 2005; 6(1): 9-13.
6. Germec D, Cakan U, Ozdemir FI, Arun T, Cakan M. Shear bond strength of brackets bonded to amalgam with different intermediate resins and adhesives. *Eur J Orthod* 2009; 31(2): 207-12.
7. Hossain M, Nakamura Y, Yamada Y, Suzuki N, Murakami Y, Matsumoto K. Analysis of surface roughness of enamel and dentin after Er,Cr:YSGG laser irradiation. *J Clin Laser Med Surg* 2001; 19(6): 297-303.
8. Oskoee PA, Kachoei M, Rikhtegaran S, Fathalizadeh F, Navimipour EJ. Effect of surface treatment with sandblasting and Er,Cr:YSGG laser on bonding of stainless steel orthodontic brackets to silver amalgam. *Med Oral Patol Oral Cir Bucal* 2012; 17(2): 292-6.
9. Pioch T, Matthias J. Mercury vapor release from dental amalgam after laser treatment. *Eur J Oral Sci* 1998; 106(1): 600-02.
10. Sperber RL, Watson PA, Rossouw PE, Sectakof PA. Adhesion of bonded orthodontic attachments to dental amalgam: In vitro study. *Am J Orthod Dentofacial Orthop* 1999; 116(5): 506-13.
11. Usumez A, Aykent F. Bond strengths of porcelain laminate veneers to tooth surfaces prepared with acid and Er,Cr:YSGG Laser etching. *J Prosthet Dent* 2003; 90(1): 24-30.
12. Yetkiner E, Özcan M. Adhesive strength of metal brackets on existing composite, amalgam and restoration-enamel complex following air-abrasion protocols. *Int J Adhes Adhes* 2014; 54: 200-05.
13. Zachrisson BU, Buyukyilmaz T, Zachrisson YO. Improving orthodontic bonding to silver amalgam. *Angle Orthod* 1995; 65(1): 35-42.

Yazışma Adresi:

Yrd.Doç.Dr. Ahmet Ertan SOĞANCI
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti AD
Karaciğan Mah. Ankara Cad. No: 74/A
PK 42050 Karatay, Konya
Tel : +90 332 220 0026
E-mail: esoganci@konya.edu.tr